

HIGH PERFORMANCE PRIMER

108.0600 Czarny – 108.0610 Szary – 108.0620 Biały

Zgodnie Z Technologią Ure-Flex™

OPIS PRODUKTU

Podkład High Performance jest podkładem uretanowym, dwu-składnikowym o wysokiej jakości, przystosowanym do szybkich napraw..

Podkład HP zapewnia doskonały połysk, wytrzymałość powierzchni na starzenie, jest łatwy do szlifowania, nie wymaga dodatków uelastyczniających dla części z tworzyw sztucznych.

Podkład HP może być stosowany techniką Mokro na Mokro jako izolacja.

Podkład HP odpowiada wymogom Certyfikacji OEM.

Oprócz doskonałej elastyczności produkt poprawia przyczepność, odporność na odpryski spowodowane uderzeniami kamieni.

Po zastosowaniu preparatu Speed Reducer SR15, powierzchnia pokryta HPP może zostać przeszlifowana papierem ściernym po 15 minutach schnięcia w temperaturze otoczenia.

W celu zapoznania się z proporcjami mieszania i warunkami nakładania, patrz:

Strona 4 – Primer surfacer HP Process dla SR15 Speed Reducer

Strona 5 - Primer surfacer i Rozcieńczalnik przyspieszający

Strona 6 – Wersja Sealer - Mokro Na Mokro Aplikacja

PODŁOŻE

Środki przeciw rdzewieniu, podkład, szpachla polioesterowa, bazy i wcześniej nakładane lakiery, całkowicie wysuszone.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przeszlifować na sucho powierzchnię papierem ściernym P320.

ODTŁUSZCZANIE

Dokładnie odtłuścić rozcieńczalnikiem anti-silikonowym DAL 238 i / lub Aquastar Waterborne Degreaser.

PISTOLETY NATRYSKOWE

Pistolet natryskowy zasysający: ø 1,3 - 1,4 mm

Pistolet natryskowy grawitacyjny: ø 1,3 - 1,4 mm

Ciśnienie w kolbie: 3,5 - 4 bar

Pistolet natryskowy o dalekim

przenoszeniu: ø 1,3 - 1,4 mm

Ciśnienie pistoletu: 2,0 - 2,8 bar na dyszy

Pistolet natryskowy HVLP: ø 1,3 - 1,4 mm

Ciśnienie: 0,7 bar na dyszy

DANE TECHNICZNE

■ Opakowanie

1 L HPP 108.0600 Cz / 0610 Sz / 0620 Bi
3,5 L HPP 108.0610 Szary
1 - 0,5 L Katalizator 120.1638
1 L Sealer Transformer 155.1041
1 L Rozcieńczalnik przyspieszający 150.1610
1 L SR15 HP Speed Reducer 150.1615

■ Kolor

108.0600 Czarny – 108.0610 Szary – 108.0620 Biały

■ Przechowywanie

Minimum 36 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i przewiewnym miejscu (18°-20° C)

■ Ciężar właściwy

1630 ± 20 g/l

■ Zawartość masy suchej w produkcie gotowym do użytku

Primer dla 150.1615: 62%

Primer: 67%

Sealer: 55%

■ Wydajność teoretyczna

Podkład: 9,2 m² na litr / produktu gotowego do użycia na 50μ

Sealer: 7,5 m² na litr/ produktu gotowego do użytku na 50 μ

■ Pot life

Primer surfacer dla SR15: 15 min przy 20°C.

Primer surfacer: 90 min przy 20°C, 30 min dla 150.1610.

Sealer Mokro na mokro: 45/60 min. przy 20°C.

■ V.O.C. Gotowe do użytku

Primer: 470 g/l MAX


Sealer : 540 g/l MAX

DODATKOWE INFORMACJE

Wybór rozcieńczalnika zależy od temperatury powierzchni.

UWAGA

108.0600 CZARNY i 108.0620 BIAŁY mogą być mieszane między sobą, aby stworzyć pożądany odcień szarości, a następnie należy postępować zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi powyżej.

				
Biały 108.0620	Szary Jasny 95% 108.0620 Biały 5% 108.0600 Czarny	Szary Średni 83% 108.0620 Biały 17% 108.0600 Czarny	Szary Ciemny 55% 108.0620 Biały 45% 108.0600 Czarny	Czarny 108.0600
MIESZANIE WG. MASY (g)				
100	95 : 5	83 : 17	55 : 45	100

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Dokładnie wyczyścić narzędzia środkiem myjącym 262.0940.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO:

- Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej podczas przygotowywania i aplikacji.
- Przed przystąpieniem do prac zapoznać się z etykietami, instrukcjami użytkowania i Kartą Charakterystyki.

WYMOGI DOTYCZĄCE ETYKIETOWANIA





Produkt jest etykietowany zgodnie z Dyrektywą 2004/42/CE i zawiera piktogramy Karty Technicznej kodowanej jak następuje:

2004/42/IIB(c)(540)540

Europejska wartość graniczna dla tego produktu (Wykończenia specjalne: IIB e) wynosi maks. 540 g/l VOC gotowego do użytku. Zawartość cząsteczek stałych w tym produkcie wynosi maks. 540 g/l VOC gotowego do użytku.

Nasze produkty i nasze technologie są owocem wielu lat badań i studiów tak na poziomie praktycznym jak i laboratoryjnym, natomiast rezultaty wynikające z ich zastosowania nie pociągają żadnej odpowiedzialności z naszej strony, ponieważ ewidentnie uzależnione są od czynników, które wpływają na ostateczny wynik. W celu jakichkolwiek dodatkowych informacji prosimy zwrócić się do naszego Serwisu Technicznego.

PRIMER SURFACE dla SR15 SPEED REDUCER Zgodnie Z Technologią AIR-DRY

			
DAL 238 i/lub AQUASTAR Waterborne Degreaser	2 : 1 : 2 108.0600 120.1080 150.1615 108.0610 108.0620	17"- 21" FORD 4 przy 20°C 14"-18" DIN 4 przy 20°C	1,3 – 1,4 mm 0,7 bar na dyszy
			
2 – 3 warstwy o średnim/obfitym nałożeniu odległość pistoletu od podłoża 13-18 cm Nie jest konieczne wyschnięcie warstwy przed nałożeniem kolejnej, ale należy odczekać przynajmniej 2 minuty	Na powietrzu przy 20°C: 15-20 min. dla 150.1615 IR: 10min full power przy 90 cm dla 150.1615. Suszenie w kabinie 20-30 min. do 60°C	P400 – P600	15-20 min przy 20°C

PROPORCJE MIESZANIA

Primer surfacer (podkład wypełniający):

	OBJETOSC - MASA (g)	
High Performance Primer 108.0600/0610/0620	2	100
Utwardzacz 120.1080	1	33
SR15 SPEED REDUCER 150.1615	2	53

UWAGI:

Czas gotowości do użycia: preparat należy zużyć w ciągu 15 – 20 minut
Pistolet należy oczyścić niezwłocznie po zakończeniu aplikacji.





APLIKACJA

2 – 3 warstwy o średnim/obfitym nałożeniu odległość pistoletu od podłoża 13-18 cm
**Nie jest konieczne wyschnięcie warstwy przed nałożeniem kolejnej,
ale należy odczekać przynajmniej 2 minuty**

SUSZENIE

15-20 min przy 20°C

PRIMER SURFACER

			
DAL 238 i/lub AQUASTAR Waterborne Degreaser	4 : 1 : 1 108.0600 120.1638 150.0138 108.0610 150.0133 108.0620 150.1610	17"- 21" FORD 4 przy 20°C 14"-18" DIN 4 przy 20°C	1,3 – 1,4 mm 0,7 bar na dyszy
			
2-3 warstwy mokre, 5-10 min. podsuszanie pomiędzy warstwami	Na powietrzu przy 20°C: 45 min. dla 150.1610 Rozcieńczalnik akcelerator, 2 / 3 godz. dla 150.0138 lub 150.0133 Suszenie w kabinie 20-30 min. do 60°C IR: 5 min. full power dla 150.1610 Rozcieńczalnik utwardzacza LUB 10 min. flash power 10 min. full power	P400 – P600	90 min. przy 20°C 30 min. dla 150.1610 Rozcieńczalnik akcelerator

PROPORCJE MIESZANIA

Primer surfacer (podkład wypełniający):

	Objętość			Masa (g)		
	4	4	4	100	100	100
High Performance Primer 108.0600/0610/0620						
Utwardzacz 120.1638	1	1	1	16	16	16
Rozcieńczalnik utwardzacza 150.1610	1			13		
Rozcieńczalnik Standard 150.0138		1			13	
Rozcieńczalnik Wolny 150.0133			1			13

APLIKACJA




Nanosić 2 – 3 warstwy mokre w odstępach 5 – 10 minut podsuszania pomiędzy warstwami. **Jeżeli stosowany jest środek 150.1610 - rozcieńczalnik przyspieszający. NIE przekraczać 10 minut podsuszania pomiędzy warstwami.**

SUSZENIE

Przy 20 °C.: 45 minut dla 150.1610 - rozcieńczalnik przyspieszający, 2 – 3 godziny dla 150.0138 lub 150.0133.

Podczerwień: 5 minut full power w odległości 50 cm dla 150.1610 - rozcieńczalnika przyspieszającego, z ograniczonym podsuszaniem pomiędzy warstwami, lub 10 minut flash power a następnie 10 minut full power w odległości 90 cm dla 150.0138 lub 150.0133. Przy 60°C: 20 – 30 minut.

WERSJA SEALER - MOKRO NA MOKRO APLIKACJA

			
DAL 238 i/lub AQUASTAR Waterborne Degreaser	2 : 1 HPP : 155.1041 Następnie wymieszać 4 : 1 : 2 MIX 120.1638 150.0138 150.0133	17"- 21" FORD 4 przy 20°C 14"-18" DIN 4 przy 20°C	1,3 – 1,4 mm 0,7 bar na dyszy
			
2-3 warstwy mokre, 5-10 min. podsuszenie pomiędzy warstwami	90 min przy 20°C		

PROPORCJE MIESZANIA

Mieszanka

	Objętość	Masa (g)
	2	100
Podkład High Performance 108.0600/0610/0620		
HP Sealer Converter 155.1041	1	30

Następnie wymieszać:

Mieszanka	Objętość		Masa (g)	
	4	4	100	100
Katalizator 120.1638	1	1	18	18
Rozcieńczalnik Standard 150.0138	2		30	
Rozcieńczalnik Wolny 150.0133		2		30

HPP dla 155.1041 Sealer Converter może być ponownie powlekanych w zaledwie 5 minut i do 2 godzin.

APLIKACJA

Nałożyć 1 – 3 warstwy mokre w odstępach 5 – 10 minut podsuszenia pomiędzy warstwami.

NAKŁADANIE KOLEJNYCH POWŁOK

Preparaty na bazie rozpuszczalników lub wody: **po 5 – 10 min. (wrażenie suchości przy dotyku), ale nie później, niż przed upływem 2 godzin. NIE MA POTRZEBY PRZECIERANIA POWIERZCHNI PAPIEREM ŚCIERNYM.**