

PODKŁAD AKRYLOWY MOKRO NA MOKRO 6:1 SZARY

CPG-02.018 / ORS103-104

v.01-07.2012

Charakterystyka:

Uniwersalny podkład wypełniający mokre na mokre do napraw nowych (podłoże z elektroforezą nie wymaga szlifowania) lub lekko uszkodzonych elementów, charakteryzuje się dobrym wypełnieniem, bardzo wysokim stopniem rozlewności i dobrą izolacją naprawianej powierzchni. Możliwość barwienia rozcieńczalnikowymi bazami pigmentacyjnymi w ilości do 5%.

Podkład wypełniający do zastosowania w wersji „mokre na mokre”, jako powłoka wypełniająco-izolująca, nakładana bezpośrednio przed aplikacją lakieru bazowego lub nawierzchniowego bez konieczności szlifowania międzywarstwy. Zalecany jako podkład wypełniający w wersji „do szlifowania” na elementy z niewielkimi naprawami przy użyciu szpachli poliestrowych (np. uszkodzenia transportowe lub drobne wgniecenia). Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho oraz na mokro.

Sposób użycia:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane. Podkład dokładnie wymieszać z utwardzaczem w proporcji 6: 1 objętościowo.

Wersja „mokre na mokre”:

Aplikacja pistoletem natryskowym dysza 1,2 mm. Podkład наносimy w 1 warstwie, przed aplikacją lakieru nawierzchniowego odczekać 15 - 20 min. w 20°C - czas na odparowanie rozcieńczalnika. Po upływie 20 - 25 min. w 20°C można wykonać drobną korektę (np. usunąć wtrącenia lub niewielkie rysy) przy użyciu materiału P400 na sucho lub P800 - P1000 na mokro. Prace następne mogą być wykonywane bez konieczności matowania nawet do 3 dni.

Wersja „do szlifowania”:

Aplikacja pistoletem natryskowym dysza 1,6 - 1,8 mm. Podkład наносimy w 2 warstwach. Przed aplikacją drugiej warstwy odczekać 5 - 7 min. w 20°C, czas na odparowanie rozcieńczalnika. Obróbka materiałami ściernymi na sucho P400 - P500 lub materiałami na mokro P800 - P1200. Czas schnięcia przy aplikacji max. 2 warstw ok. 3 - 4 godz. w 20°C lub 20 min. w 60°C.

UWAGA: Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 18°C.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <540 g/l

Dopuszczalne LZO: 540 g/l

Podkład CPG-02.018:

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,39 g/cm³

Kolor: szary

Wydajność: 5 m²/l

Utwardzacz CDL-04.021:

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g/cm³

Kolor: bezbarwny



Proporcja mieszania

Podkład (A) 60 cz.
Utwardzacz (B) 10 cz.



Lepkość natrysku Czas życia

19 sek. w 20°C, kubek Forda 4 mm
do 60 min. w 20°C



Typ pistoletu

Wersja „mokre na mokre”:

Dysza: 1,2 mm, ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu.

Wersja „do szlifowania”:

Dysza: 1,6 - 1,8 mm, Ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu.

Inter Cars S.A

Powstańska 64, 02-903 Warszawa

Tel. +48 22 714 10 70

Fax. +48 22 714 1718

e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu

PODKŁAD AKRYLOWY MOKRO NA MOKRO 6:1 SZARY

CPG-02.018 / ORS103-104

	Aplikacja	Liczba warstw: 1 Grubość powłoki: 30 µm	Liczba warstw: 1 - 2 Grubość powłoki: 60 -90 µm
	Flash – off	-	5 -7 min. w 20°C
	Schnięcie	15 - 20 min. w 20°C	
	Schnięcie IR	Fala krótka i średnia: 12 - 15 min.	

Inter Cars S.A

Powsińska 64, 02-903 Warszawa

Tel. +48 22 714 10 70

Fax. +48 22 714 1718

e-mail: ic.diagnostyka@intercars.eu